

## HKS manufaktur deluxe 16 mm, Eiche Barrique

<b>Art/Aufbau</b>	1-Stab Landhausdiele im 2-Schicht Aufbau, ca. 5,5 mm Nuttschicht Eiche Barrique. Die Nuttschicht ist nicht kalibriert und hat manuell ausgearbeitete Strukturen/Äste (3-D Struktur). Trägermaterial Multiplex Birke, WBP verleimt.
<b>Abmessung</b>	16/5,5 x 190 / 220 mm
<b>Längen</b>	hauptsächlich zwischen 1.800 – 2.480 mm, nur eine Länge pro Bund (VPE) 6 Lagen pro VPE; 5 volle Längen, 1 Lage gestoßen (Mindestlänge 600 mm)
<b>Verpackung</b>	Schrumpffolie, Einleger mit Pflege- und Verlegehinweisen
<b>Profil</b>	rundum Nut/Feder, 4-seitig gefast
<b>Oberflächen</b>	individuell nach Absprache, z. B. stark strukturiert, geflämmt, geräuchert, gebeizt; unbehandelt, transparent oder farbig geölt
<b>Produktion</b>	nach EN 13489
<b>Sortierung*</b>	<b>Rustikal</b> - nach Qualitätsbeschreibung des Herstellers. Innerhalb dieser Sortierung sind erlaubt: - ausgekittete Äste, teils auch offene Äste - Holzrisse längs- und kopfseits, Oberflächenrisse teilweise gespachtelt - Farbabweichungen, Braunkern, stärkere Einläufe, Splint - alle holzarttypischen Merkmale
<b>Verlegung</b>	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf Elastilon; immer unter Beachtung der Herstellerangaben (Kleber, Elastilon etc.)
<b>Pflege</b>	je nach Beanspruchung mit geeigneten HKS Pflegeprodukten
<b>Fußbodenheizung</b>	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 29°C bei gleichmäßiger Beheizung. Wärmeleitfähigkeit 0,17 W(m K); Wärmedurchlasswiderstand 0,094 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brandverhalten</b>	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Kennzeichnung</b>	CE
<b>Hinweise</b>	Bei HKS manufaktur deluxe handelt es sich um eine Individual-Fertigung. Jede Diele ist ein Unikat. Jede Charge steht für sich. Etwaige Farbabweichungen zu gestellten Mustern dürfen vorkommen und stehen für den unverwechselbaren Charakter sowie für die Echtheit dieses Bodens. Bitte planen Sie daher immer ausreichend Verschnitt bei Ihrer Bestellung ein.



\*Nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.